

令和6年10月21日

公益財団法人燕三条地場産業振興センター 様

計量証明事業新潟県知事登録
一般財団法人 新潟県環境衛生技術センター
先端技術センター
新潟県新潟市西蒲区南谷
TEL:0256-91-4114 FAX:0256-91-4115

測定結果証明書

令和6年10月4日 付けご依頼の検体について、
以下のとおり証明いたします。

検査責任者

小柳 信宏



試料	パッキン
採取場所	三条市須頃1丁目17番地
地点名	燕三条地場産業振興センター メッセピア 冷温水発生機配管
採取年月日	令和6年10月4日
試料採取者	検査機関
測定の方法	JIS A 1481-1 建材製品中のアスベスト含有率測定方法

検査項目	単位	測定結果
クリソタイル	-	0.1%を超えて含有する
アモサイト	-	含有せず
クロシドライト	-	含有せず
トレモライト	-	含有せず
アクチノライト	-	含有せず
アンソフィライト	-	含有せず

備考

分析調査は下記に委託しました。

氏名：原田 憲一（登録番号：2309合0037号）

法人の名称：アルフレッド株式会社（静岡県浜松市中央区和地山3-1-7）

講習実施機関の名称：公益社団法人日本作業環境測定協会

1. 試料採取履歴（詳細）

建物名称	燕三条地場産業振興センター メッセピア
所在地	三条市須頃1丁目17番地
試料名称（建材名称）	パッキン
採取場所	冷温水発生機配管
採取部位	パッキン
施工年又は改修年	—
採取者	一般財団法人新潟県環境衛生研究所 松井 勉 講習実施機関の名称：一般財団法人日本環境衛生センター 一般建築物石綿含有建材調査者（修了証明書番号：神奈川1 第20071092号）

2. 試料調製及び分析条件


試料調製の実施の有無	無
「有」の場合の調製方法	—
分析室の温度(℃)	25.0

3. 分析結果


石綿の種類	石綿含有の有無	定性分析	定量分析
		推定石綿質量分率	石綿含有率
クリソタイル	有	5%-50%	—
アモサイト	無	—	—
クロシドライト	無	—	—
トレモライト	無	—	—
アクチノライト	無	—	—
アンソフィライト	無	—	—
備考			

注）推定石綿質量分率はJIS A 1481-1による定性分析推定値、石綿含有率はJIS A 1481-3または-5による定量分析値。

4. 顕微鏡写真



伸長の符号
正



屈折率(1.550) 垂直
クリソタイルの分散色有り



屈折率(1.550) 平行
クリソタイルの分散色有り